

ClvSeal TC 2K POOL



İki Komponentli, Klor Dayanımlı, UV Direncine Sahip, Alifatik Son Kat Havuz Kaplamasıdır

TANIM

ClvSeal TC 2K POOL, su bazlı, iki bileşenli alifatik kaplamadır. Her renkte UV ışınlarına ve klorlu suya karşı üstün dayanım sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

- Düşey ve yatay alanlar,
- Dış cephe alanları,
- Yüzme havuzları,
- UV dayanımı istenen bölgeler,
- Poliüretan ve epoksi sistemler üzerine koruyucu son kat

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

- Su bazlı ve kolay uygulanır.
- Hızlı kürlenir.
- Klorlu suya dayanıklıdır
- Mükemmel UV direncine sahiptir.
- Su bazlı pigmentlerle renklendirilebilir.
- Katmanlar arası güçlü yapışma
- Tamamen alifatik poliüretan esaslı, her renkte UV'ye karşı üstün dayanım sağlar.
- Epoksi ve poliüretan yüzeylere güçlü yapışır, reolojik yapısı sayesinde düşey yüzeylerde kolay uygulama imkânı sunar.

UYGULAMA PROSEDÜRÜ

• KARIŞTIRMA

Düşük devirli mikser (300 devir/dk) kullanınız. İkinci komponenti ilave edin ve birkaç dakika boyunca karıştırın. Ağırlığa göre %5-10 oranında pigment macunu ilave edin ve ürünün rengi homojen olana kadar karıştırınız.

• UYGULAMA

Epoksi bazlı havuz veya poliüretan yalıtım kaplaması üzerine uygulayın. Eğer ana kat uygulamasından 72 saatten fazla zaman geçmiş ise, lütfen yapışma testi yapın. Rulo veya püskürtme yöntemi ile uygulayın. Aşırı yuvarlama yaparak uygulanmış malzemeyi zorlamayın, aksi takdirde rulo izleri kalabilir. Ürün, diğer malzemelere göre daha kısa sürede kurur. Bu nedenle, ilk uygulamanın ardından herhangi bir ilave rulo uygulaması yapıldığında yüzey görünümünde bozukluklar meydana gelir. Birinci kat tamamen kurumadan ikinci katı kesinlikle atmayın. ClvSeal TC 2K POOL, kaygan bir kaplamadır. Kaygan olması istenmiyorsa lütfen kuvars kumu veya başka mineral ilave edin. +5 °C'nin altında uygulama yapmayınız.

UYGULAMA UYARILARI

- Sağlam olmayan yüzeyler için önerilmez.

TÜKETİM

Minimum sarfiyat: 150 gr/m².

AMBALAJ ve RENK

Komp. A: 4 KG, Komp. B: 0,8 kg

TEMİZLİK

Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve ekipmanları tiner ile temizleyiniz. Sertleşmiş ve/veya kür almış malzeme sadece mekanik olarak uzaklaştırılabilir.

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ

Açılmamış orjinal kovalarında, 5-25 °C arası sıcaklıktaki kuru ortamlarda minimum 12 ay saklanabilir. Açılan kovalardaki malzeme mümkün olduğunca en kısa sürede kullanılmalıdır.

GÜVENLİK UYARILARI

Ürün iyi havalandırmaya sahip ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün çıplak ateşle temas etmemelidir. Uygulama sırasında sigara içilmemelidir. Uygulama sırasında eller ve gözler için koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için CLEVER POLYMERS teknik departmanından Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) isteyiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	DEĞER
Kimyasal Yapı	Clever Lab.	Su Bazlı, Poliüretan Esaslı
Katı Madde	Clever Lab.	%50–60
Viskozite	ASTM D2196	300–600 cP
QUV (60 °C'de 4 Saat AV/UVB lambaları ve 50 °C 4 saat COND uygulaması)	ASTM 653	Geçti
Yoğunluk	ASTM D1475 / DIN 53217	1.00–1.10 kg/L

* Viskozite +25°C'de EN ISO 3219 standartlarına göre ölçülmüştür. Viskozite ısı ile ters orantılı olarak artış göstermektedir.



NOT: Bu doküman bir ürün tanım açıklaması değildir; tüm bilgiler iyi niyet çerçevesinde verilmiştir. Kullanım şartlarının üreticinin kontrolü dışında olması nedeniyle, burada verilen bilgiler garanti kapsamında değildir. Bu bilginin uygunluğuna ilişkin son değerlendirme; ürünün kullanım şekli, kullanım amacı, malzemeye ilgili koşullar ve olası patent ihlallerine dair sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Üretici; ürünün kullanımından kaynaklanan kapsama alanı/sarfıyat, performans veya herhangi bir hasarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Özel uygulama koşulları hakkında detaylı teknik tavsiye ve öneriler için Clever Polymers teknik departmanına başvurunuz. Bu teknik doküman, yeni baskısı yayımlanana kadar geçerli olup, eski baskılar hükümsüzdür.

CLEVER POLİMER VE YAPI KİMYASALLARI A.Ş.

Kocaeli KOBİ OSB, Köseler Mah. 34. Cadde No:5
41455 Dilovası / KOCAELİ – TÜRKİYE
Tel: +90 (262) 728 14 12
Fax: +90 (262) 728 14 13
E posta: info@cleverpolymers.com
www.cleverpolymers.com



Ürün Teknik Bilgi Formu
ClvSeal TC 2K POOL
Şubat 2026

