

Sealmax CB 504 UV Süper Elastik

Yapı Kimyasalları > Su İzolasyon Ürünleri > Çimento Akrilik Esaslılar



Sealmax CB 504 Süper Elastik Uv, yüksek aderans sağlayan, çift Komponentli, UV dayanımlı, Süper elastik, özel katkılar, çimento ve sıvı polimerlerden oluşan bir su izolasyon malzemesidir. İçme suyu depolarında kullanıma uygunluk raporuna sahiptir.

■ Kullanım Alanları

- Üzeri açık kalacak çatı, teras, balkon, oluk ve dere su yalıtımlarında
- Duvarların nem ve su yalıtımında
- istinat duvarlarında
- Yüzme ve süs havuzlarının yüzeylerinde
- Tüm ıslak hacimlerde (banyo, tuvalet, vs.)
- Çiçeklik yalıtımında
- Beton yapıların üzerinde
- Köprülerde koruyucu kaplama olarak

■ Avantajları

- UV dayanımlıdır
- Fırça, rulo veya İnce mala ile kolayca uygulanabilir
- Sıvı ve toz karışımı hazır oranlarda sunulduğundan ekstra suya gerek yoktur
- Yüksek aderans sağlar, yüzeylere çok iyi yapışır
- Hızlı ve kolay karıştırılır
- Boyanabilir
- Yatayda ve düzeyde uygulanabilir
- İçme suyu ile temasa uygundur

1 Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir, pas ve tüm gevşek malzemelerden arındırılmalı, gerekirse yüzeyler su jeti ile temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyin yeterli mukavemetini almış olması gerekmektedir. Temizlenmiş yüzeydeki geniş çatlaklar ve tij boşlukları Merks Repair Plus serisi tamir harçları ile doldurulur. Temizlenen yüzeyler hafifçe nemlendirilmeli. Köşelerde ve boru kenarlarında Sealmax CB 504 ile merks Bandix pah bandı uygulaması yapılmalıdır.

2 Harcın Hazırlanması

Önce B bileşeni çalkalanır bir kaba konulur. Düşük devirli bir matkap ile karıştırılma işlemi devam ederken A bileşeni yavaş yavaş ilave edilir. Karışım topaklaşma kalmayınca ve homojenizasyon sağlanana kadar karıştırılmaya devam edilir. 3 - 5 dakika dinlendirme süresinden sonra 30 saniye daha karıştırılır ve uygulamaya geçilir. Hazırlanan harç 20°C' de 30-40 dakikada uygulanmalıdır.

3 Uygulama

Uygulama öncesi nemlendirilmiş yüzeye birinci kat uygulama fırça ile tek yönde yapılıp kurumaya bırakılır. Homojen bir katman teşkili için sert fırça kullanılması gerekir. İkinci kat birinci kata dik yönde uygulanır. Hazırlanan karışım 30 dakika içinde tüketilmelidir.

4 Tüketim Miktarı

Yüzey durumuna göre sarfiyat miktarları farklılık gösterir. Kat başına ortalama sarfiyat 1,5 kg/m²'dir. Uygulamanın en az iki kat yapılması tavsiye edilir. İdeal kalınlık 2 katta toplam 3-3,5 kg/m² sarfiyat ile elde edilir. Yüksek su basıncı olan bölgelerde sarfiyat miktarı 3-4 katta 4-5 kg/m²'dir.

5 Kürlenme Süreleri

3 gün sonra mekanik dayanım, 7 gün sonra su geçirimsizliğini ve 14 gün sonra nihai mukavemetlerini kazanır.

6 Dikkat Edilecek Hususlar

- Uygulama pozitif su yönüne maruz kalacak yüzeye yapılmalıdır.
- Uygulama sırasında havanın kuru ve ısının +5°C ila +35°C arasında olmasına ve ikinci kat uygulamasında fırça, rulo veya pülverizatör bir önceki kata göre 90°dik yapılmasına özen gösterilmelidir.
- Uygulama yapılacak alanlar sadece hafif trafiğe açık kalacak şekilde uygundur. Darbelere veya hareketli trafiğe açılması gereken ortamlarda yapılacak uygulamalar mutlaka koruyucu bir tabaka ile kaplanmalıdır.
- Geniş alanlarda ürün ince izolasyon donatı fileleri ile birlikte uygulama yapılması tavsiye edilmektedir.
- Sıvı bileşen dondan korunmalı, yanlışlıkla donmuş ürün çözüldükten sonra özelliğini kaybedeceğinden dolayı kesinlikle kullanılmamalıdır.
- İş bitiminden sonra aletler bol su ile temizlenmelidir.

7 Ambalaj

30 kg set (20 kg PE takviyeli kraft torba, 10 kg plastik bidon)

8 Depolama Ömrü

Kapalı ambalajda ve dondan korunmuş olarak en az 12 ay.



TEKNİK VERİLER

Malzemenin Yapısı	
A Bileşeni	Mineral Dolgu, Polimer Modifiyeli Katkılar ve Özel Çimento
B Bileşeni	Kopolimer Akrilik Dispersiyon
Görünüm	
A Bileşeni	Beyaz Toz
B Bileşeni	Süt Beyaz Sıvı
Karışım Oranı	20 kg toz / 10 l sıvı
Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Toz Birim Hacim Ağırlığı	~ 1,35 kg/l
Sıvı Birim Hacim Ağırlığı	~ 1,08kg/l
Karışım Birim Ağırlığı	~1,6 kg/l
Esneklik	İyi
Kap Ömrü	~ 30 dk
Yapışma Dayanımı	≥ 1,45 (28 gün) N/mm ²
Basınçlı Su Dayanımı	7 bar pozitif
Su Buharı Geçirgenliği	Sınıf I; Sd < 5 (Sd: Eş değer hava tabakası kalınlığı)
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği	w < 0,1 kg/(m ² .h ^{0.5})
Servis Sıcaklığı	-20 °C +80 °C
Kullanıma Açılışı	-
Mekanik Dayanımı	3 gün
Su Geçirimsizliği	7 gün
Üzerinin Kaplanması	-
Sıva İle	3 gün
Seramik İle	3 gün
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
Ambalaj	30 kg set (20 kg PE takviyeli kraft torba, 10 kg plastik bidon)